

<b>Центр Экспертиз ТЕСТ (www.test.org.ua), тест интерьерных водно-дисперсных красок, октябрь-декабрь 2018 г.</b>			
<b>Марка)<sup>1</sup></b>	<b>Anserglob Стойкая к мытью</b>	<b>Ceresit IN51</b>	<b>Dufa mattlatex D100</b>
<b>Наименование</b> (данные маркировки)	краска акриловая интерьерная стойкая к мытью белая матовая	краска акриловая интерьерная матовая для стен и потолка белая	краска матовая латексная стойкая к мытью белая для внутренних работ
<b>стойкость к мытью, класс</b> (данные маркировки)	не указан	3	2
<b>Расход</b> (данные маркировки)	0,15-0,35 кг на м2 (укрывистость 150г на м2)	33 м2 с упаковки (класс укрывистости 1, для впитывающих 5,8 м2 с 1л, для невпитывающих 9-11)	28 м2 с упаковки (125-156 г на м2)
<b>Производитель</b> (данные маркировки)	ООО "Аскона юг"/ г.Херсон, Украина	ООО "Хенгель Баутехник Украина"/ г.Вышгород, Киевская обл., Украина	"Мефферт Ганза Фарбен"/ г.Днепр, Украина
<b>Цена 10 л, грн)<sup>2</sup></b>	<b>508,60</b>	<b>831,00</b>	<b>910,00</b>
<b>Состав</b> (данные маркировки)	на основе акриловых смол с минеральными наполнителями и функциональными добавками	водная дисперсия акриловой смолы с минеральными наполнителями и пигментами	суспензия пигментов в водной акриловой дисперсии с разными вспомогательными добавками
<b>Нормативный документ</b> (данные маркировки)	ТУУ В.2.7-20.324962264-005:2012	ТУУ В.2.7-24.3-21685172-006:2009	ТУУ 24.3-31158382-001-2002
<b>Общая оценка (100%)</b>	<b>отлично</b>	<b>отлично</b>	<b>отлично</b>
<b>Маркировка и Упаковка (10%)</b>	<b>хорошо</b>	<b>отлично</b>	<b>отлично</b>
<b>Технические испытания (55%)</b>	<b>отлично</b>	<b>отлично</b>	<b>отлично</b>
<i>Блеск, 85° (норма для матовой - не более 10)</i>	2,0	5,4	2,7
<i>Плотность, г/см<sup>3</sup>, заявлено /фактич.</i>	1,5/ 1,603	1,5кг/л / 1,512	не заявлено / 1,582
<i>Коэффициент контрастности, % (300 мкм) / класс</i>	98,7 / 2	98,9 / 2	99,2 / 2
<i>Стойкость к мокрому истиранию, заявленный класс / фактический класс (потеря толщины, мкм; через 28 дней)</i>	не указано / 2 (8,0)	3 / 2 (19,5)	2 / 2 (11,9)
<i>Стойкость к статическому воздействию воды (1 час, 24 часа, 72 часа, 96 часов)</i>	1 ч - оч. сл. мел.; 24 ч - слабое меление, покрытие потрескалось и начало пропитываться. водой; 72ч - началось микробиологическое заражение	1ч - меление; 24ч - дост. нач. проп. водой	1ч - слабое меление; 24ч - меление
<i>Внешний вид плёнки</i>	однородная пленка белого цвета, матовая	однородная пленка белого цвета, матовая	однородная пленка белого цвета, матовая
<b>Практические испытания (35%)</b>	<b>хорошо</b>	<b>отлично</b>	<b>хорошо</b>
<i>общий вид продукта</i>	однородная белая масса слегка завоздушенная	однородная белая масса сильно завоздушенная	однородная белая масса завоздушенная
<i>технологичность: нанесение, брызги, пена</i>	4 удобно, брызги-есть/сильно, пена-слабо	5- удобно, брызги-нет/слабо, пена - нет	4- удобно, брызги - есть/сильно, пена -есть
<i>укрывистость второго слоя</i>	4-	4+	4-
<b>Технические данные (без оценки)</b>			
<i>Вязкость Krebs Stormer при (23,0±0,5)°C, krebs units (KU)</i>	111,9	105,4	116,2
<i>Белизна / желтизна, Wl/Yl</i>	80,2/4,3	80,6/4,4	80,6/4,1
<i>pH краски</i>	8,6	8,9	8,2
<i>Массовая доля нелетучих веществ, % (сухой остаток)</i>	62,0	57,0	63,5
<b>Шкала оценок</b>	<b>Результаты тестирования касаются только образцов, участвовавших в тесте. Мы не отслеживаем дальнейшие изменения продукта.</b>		
<b>отлично</b>	1) - марки расставлены по оценкам по убыванию, при совпадении оценок - по алфавиту		
<b>хорошо</b>	2) - цены указаны на момент закупки образцов, октябрь-ноябрь 2018 г. Цена может отличаться в зависимости от вида и массы упаковки, а также от магазина		
<b>удовлетворительно</b>			
<b>плохо</b>			
<b>очень плохо</b>	)* - привело к снижению оценки		

<b>Центр Экспертиз ТЕСТ (www.test.org.ua), тест интерьерных водно-дисперсных красок, октябрь-декабрь 2018 г.</b>			
<b>Марка)<sup>1</sup></b>	<b>Farbex Wet room</b>	<b>Sniezka Max Latex</b>	<b>Aura Matlatex</b>
<b>Наименование</b> (данные маркировки)	класка для влажных помещений белая матовая воднодисперсионная акриловая	краска матовая белая латексная для интерьера	моющаяся краска для потолков и стен белая
<b>стойкость к мытью, класс</b> (данные маркировки)	2	3	3
<b>Расход</b> (данные маркировки)	до 33 м2 с упаковки (120-150 г на м2)	42 м2 с упаковки (8-10 м2/кг)	6-8 м2/л
<b>Производитель</b> (данные маркировки)	ООО "ВП "Полисан"/ г.Сумы, Украина	"Снежка Украина"/ г.Яворив, Львовская обл., Украина	ООО "Эскарро Индастри"/ Одесская обл., Украина
<b>Цена 10 л, грн)<sup>2</sup></b>	<b>702,50</b>	<b>693,00</b>	<b>699,00</b>
<b>Состав</b> (данные маркировки)	акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, вода, целевые добавки	латексная дисперсия, вода, пигменты, наполнители, вспомогательные вещества	сополимерная акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, вода, добавки
<b>Нормативный документ</b> (данные маркировки)	ТУУ 24.3-32318370-001:2006	ДСТУ EN 13300 - стойкость, ТУУ 24.3-30648854-001:2011	ТУУ 20.3-37136359-002:2012
<b>Общая оценка (100%)</b>	<b>отлично</b>	<b>отлично</b>	<b>хорошо</b>
<b>Маркировка и Упаковка (10%)</b>	<b>отлично</b>	<b>отлично</b>	<b>отлично</b>
<b>Технические испытания (55%)</b>	<b>отлично</b>	<b>отлично</b>	<b>хорошо</b>
<i>Блеск, 85° (норма для матовой - не более 10)</i>	4,9	3,7	5,9
<i>Плотность, г/см<sup>3</sup>, заявлено /фактич.</i>	не заявлено / 1,567	не заявлено / 1,478	не заявлено / 1,57
<i>Коэффициент контрастности, % (300 мкм) / класс</i>	98,9 / 2	99,5 / 1	98,6 / 2
<i>Стойкость к мокрому истиранию, заявленный класс / фактический класс (потеря толщины, мкм; через 28 дней)</i>	2 / 2 (12,6)	3 / 3 (27,0)	3 / 3 (34,7)*
<i>Стойкость к статическому воздействию воды (1 час, 24 часа, 72 часа, 96 часов)</i>	96ч - норма	1ч - оч. слабое меление; 24ч - слабое меление, покрытие внизу потрескалось	1ч - меление; 96ч - меление
<i>Внешний вид плёнки</i>	однородная пленка с включениями белого цвета, матовая	пленка с включениями сероватого цвета, матовая	однородная пленка белого цвета, матовая
<b>Практические испытания (35%)</b>	<b>отлично</b>	<b>отлично</b>	<b>отлично</b>
<i>общий вид продукта</i>	однородная белая масса сильно завоздушенная	однородная белая масса со специфическим запахом	однородная белая масса со специфическим запахом, завоздушенная
<i>технологичность: нанесение, брызги, пена</i>	5-удобно, брызги-нет/слабо, пена-нет	4+удобно, брызги-нет/слабо, пена - нет/слабо	4уд/тяж, брызги-нет/слабо, пена-нет/слабо
<i>укрывистость второго слоя</i>	4+	4	4
<b>Технические данные (без оценки)</b>			
<i>Вязкость Krebs Stormer при (23,0±0,5)°C, krebs units (KU)</i>	132,1	122,7	132,0
<i>Белизна / желтизна, WI/YI</i>	83,8/3,4	83,0/2,6	86,8/2,3
<i>pH краски</i>	8,3	9,0	8,6
<i>Массовая доля нелетучих веществ, % (сухой остаток)</i>	62,0	54,0	63,0
<b>Шкала оценок</b>	<b>Результаты тестирования касаются только образцов, участвовавших в тесте. Мы не отслеживаем дальнейшие изменения продукта.</b>		
<b>отлично</b>	1) - марки расставлены по оценкам по убыванию, при совпадении оценок - по алфавиту		
<b>хорошо</b>	2) - цены указаны на момент закупки образцов, октябрь-ноябрь 2018 г. Цена может отличаться в зависимости от вида и массы упаковки, а также от магазина		
<b>удовлетворительно</b>			
<b>плохо</b>			
<b>очень плохо</b>	)* - привело к снижению оценки		